

Leverandør <b>Region Bornholm Snorrebakken 28 3700 Rønne</b>	Varedeklaration <b>13150-80 - 4 - ASFALT</b>	Fra dato <b>2017-04-21</b>	Erstatter <b>2009-11-18</b>
Produktionssted <b>Rønne Granitværk Snorrebakken 28 3700 Rønne</b>	Produkt <b>8/11RØNNE</b>		
	Produktbetegnelse <b>8/11 mm Blå Rønne Granit</b>		
	Produktbetegnelse <b>Knust granit</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>DS/EN 1097-6 Densitet &amp; Abs. -VOT (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>2,72</b>	<b>2,67</b>	<b>2,74</b>
<b>DS/EN 933-4 Formindeks</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>DS/EN 933-5 Totalt knust (Ctc), &gt;90% overflader knust</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
85	97	91	11,2
11	23	17	8
0	6	3	5,6
0	5	2	4
0	2	1	2
0	2	1	1
0	2	1	0,5
0	2	1	0,25
0	2	1	0,125
0,0	2,0	1,0	0,063



Bemærkning

Ronni Regnarsson, laboratorietekniker

Produceret i henhold til DS/EN 13043,  
se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)