


Leverandør <b>NCC Industry A/S</b> Energivej 36 5260 Odense S	deklaration nr <b>17050-37 - 1</b>	Prøve nr <b>2160398</b>
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav</b> Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt <b>0/16 mm Rabatgrus</b>	Udtaget den <b>27-10-2016</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Blandede grusgravsmaterialer</b>	Modtaget den <b>28-10-2016</b>
		Udtaget af <b>ken</b>
		Mærkning

Metode	Aktuelle værdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Sigtning med udvask</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,3</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>35</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 : 6,5 U-tal : 29,3 (D60/D10)  
D10 : 0,2 D50 : 5,1




Mikkel Svendsen, Laborant