

Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 11220-37-2	Dato for prøveudtagning 14-03-2020	Prøve start
	Produkt 0/32 mm. Stabilt grus, Kvalitet II	Modtaget den 18-03-2020	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse sorteret og blandes bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning Ekstra prøve
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,1		
Knusningsgrad			
Totale runde (Ctr), > 90% overflader runde	1		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,40		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	17,033	D50	9,461	D60/D10 (U-tal)	85,8
D10	0,199				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	93	31,5
		71	22,4
50	90	58	16
30	75	48	8
15	60	40	4
		34	2
2	35	28	1
		22	0,5
		13	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	3,7	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 01-04-2020

Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur