

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer | Varedeklaration 1007876-1355-1 | Dato for prøveudtagning 26-02-21 | Prøve start 01-03-21 |
| | Produkt 0/16mm Rabatgrus | Modtaget den 01-03-21 | Prøve slut |
| Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle | Produktbetegnelse | Reference nr | ID nr |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%) | 4,4 | | |
|--|------------|--|--|


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|------|
| D60 | 3,670 | D50 | 1,894 | D60/D10 (U-tal) | 29,6 |
| D10 | 0,124 | | | | |

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

| | | | |
|-----|------|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 22,4 |
| 90 | 99 | 96 | 16 |
| 75 | 95 | 84 | 11,2 |
| 65 | 85 | 76 | 8 |
| 58 | 78 | 68 | 5,6 |
| 50 | 70 | 62 | 4 |
| 40 | 60 | 51 | 2 |
| 28 | 48 | 40 | 1 |
| 15 | 35 | 27 | 0,5 |
| 10 | 25 | 16 | 0,25 |
| 6 | 15 | 10 | 0,125 |
| 3,0 | 12,0 | 7,2 | 0,063 |



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 04-03-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur