

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer | Varedeklaration 1007852-1355-1 | Dato for prøveudtagning 14-12-20 | Prøve start 18-12-20 |
| | Produkt 0/4mm Filtergrus BD type A | Modtaget den 18-12-20 | Prøve slut |
| Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle | Produktbetegnelse | Reference nr | ID nr |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%) | 4,9 | | |
|--|------------|--|--|


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 1,239 | D50 | 0,922 | D60/D10 (U-tal) | 4,3 |
| D10 | 0,290 | | | | |

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 98 | 100 | 100 | 8 |
| 98 | 100 | 100 | 5,6 |
| 70 | 99 | 95 | 4 |
| 50 | 90 | 77 | 2 |
| 30 | 75 | 55 | 1 |
| 15 | 45 | 25 | 0,5 |
| 5 | 23 | 7 | 0,25 |
| 0 | 7 | 3 | 0,125 |
| 0,0 | 4,0 | 1,7 | 0,063 |



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 21-12-20

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur