



CG RECEPT VÆRK - Køge Sten & Grus

Recept nr: **C 12/16**

93,7 % SG II, tørt
6,3 % Rapid cement
7 % total vand

Forventet indbygget tørrumvægt: 2180 kg/m³

Tilstræbt trykstyrke efter vibroindstampede prøvecylindre efter 7 døgn:
min. 16MPa

Bemærkninger: