



CG RECEPT VÆRK - Køge Sten & Grus

Recept nr: **C 6/8**

96,5 % SG II, tørt
3,5 % Cement
7 % total vand

Forventet indbygget tørrumvægt: 2180 kg/m³

Tilstræbt trykstyrke efter vibroindstampede prøvecylindre efter 7 døgn:
min. 8MPa

Bemærkninger: