

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer | Varedeklaration 1000589-1355-1 | Dato for prøveudtagning 06-12-21 | Prøve start 14-12-21 |
| | Produkt 4/8mm Skærver | Modtaget den 14-12-21 | Prøve slut |
| Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle | Produktbetegnelse | Reference nr | ID nr |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning | | | |
|---|--|--|--|


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 6,728 | D50 | 6,373 | D60/D10 (U-tal) | 1,7 |
| D10 | 4,042 | | | | |

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 22,4 |
| 100 | 100 | 100 | 16 |
| 98 | 100 | 100 | 11,2 |
| 85 | 99 | 96 | 8 |
| 10 | 30 | 28 | 5,6 |
| 0 | 10 | 10 | 4 |
| 0 | 5 | 4 | 2 |
| | | 3 | 1 |
| | | 3 | 0,5 |
| | | 2 | 0,25 |
| | | 1 | 0,125 |
| 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0,063 |



| | |
|------------|--|
| Bemærkning | Sted og dato Vor Frue 15-12-21 |
| |  Johnna Okkels Müller, Laborant Elektronisk signatur |