


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1007864 - 1323-3 | Dato for prøveudtagning 05-01-2024 | Prøve start 15-01-2024 |
| | Produkt 0/4 mm Pudsegrus | Modtaget den 05-01-2024 | Prøve slut 15-01-2024 |
| Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge | Produktbetegnelse Søsand | Reference | ID KSG |
| | Objekt | Registreret af | Mærkning 20 dages kontrol |
| | | Analyseret af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|


| | | | |
|--|--|--|--|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning | | | |
|  | | | |

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 96 | 100 | 100 | 8 |
| 96 | 100 | 100 | 5,6 |
| 95 | 100 | 99 | 4 |
| 80 | 100 | 91 | 2 |
| 75 | 95 | 77 | 1 |
| 52 | 82 | 56 | 0,5 |
| 15 | 41 | 32 | 0,25 |
| 0 | 15 | 14 | 0,125 |
| 0,0 | 3,0 | 4,8 | 0,063 |



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 16-01-2024

Johan Ringström, Laborant
Elektronisk signatur