

**Stenmateriale**

Side 1 af 1

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| Leverandør  | Varedeklaration<br><b>1007846-1115-1</b>                    | Dato for prøveudtagning<br><b>05-02-2025</b> | Prøve start |
|   | Produkt<br><b>0/8 mm filtergrus</b>                         | Modtaget den<br><b>07-02-2025</b>            | Prøve slut  |
| Produktionssted<br><b>Siem Grusgrav<br/>Siem Skovvej 18<br/>9575 Terndrup</b> | Produktbetegnelse<br><b>0-8 mm filtergrus efter VD-krav</b> | Reference ID                                 |             |
|   | Objekt  | Registreret af                               | Mærkning    |
|   |   | Udtaget af<br><b>Siem</b>                    |             |


| Egenskab / prøvemethode                          | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling<br>Tør sigtning |       |           |           |

**Kornstørrelsesfordeling**  
gnf.%


|     |       |     |       |                 |      |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|------|
| D60 | 2,909 | D50 | 1,562 | D60/D10 (U-tal) | 15,6 |
| D10 | 0,187 |     |       |                 |      |

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 11,2  |
| 85  | 99  | 95  | 8     |
| 50  | 90  | 64  | 4     |
| 30  | 75  | 56  | 2     |
| 8   | 35  | 35  | 0,5   |
| 0,0 | 3,0 | 0,3 | 0,063 |

 Sigte (mm)  
målt gnf. %

**Bemærkning**

Sted og dato

**Århus 13-02-2025**

**Hanne Boye-Nielsen, Laborant**

Elektronisk signatur