RAPPORT

Prøve nr **5241112**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	14013-16-14	**08-07-2024**	**08-07-2024**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/4 mm betonsand, kl. E	**08-07-2024**	
		Reference / ID	
		PSG	
Produktionssted	Produktbetegnelse		
NCC Prøvestenen	**Søsand**	Registreret af	Mærkning
B vej 8			**20 dages kontol**
2300 København S	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,650	D50	0,477	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,186				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
97	100	99	5,6
97	100	99	4
90	100	98	2,8
89	99	95	2
72	92	76	1
55	75	53	0,5
15	27	19	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 23-07-2024

ANN Adsbøl, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**