

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-4	Dato for prøveudtagning 04-07-2025	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 04-07-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,653		


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,237 D50 0,216 D60/D10 (U-tal) 1,8
D10 0,129

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
95	100	99	2
85	100	98	1
60	95	92	0,5
20	75	66	0,25
0	20	8	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 09-07-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur