

## Leveringskontrol Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration <b>1007813-1322-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>02-10-2023</b>	Prøve start <b>02-10-2023</b>
	Produkt <b>2/8 mm Perlesten KL.M</b>	Modtaget den <b>02-10-2023</b>	Prøve slut <b>09-10-2023</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Jiggede Søsten</b>	Reference	ID <b>ASG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1097-6 Densitet og absorption			
Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,64	2,57	2,65
Korndensitet - Tør (Mg/m <sup>3</sup> )	2,62		
Korndensitet - Tilsyneladende (Mg/m <sup>3</sup> )	2,69		
Absorbert vand (%)	1,1	1,0	1,4
DS/EN 933-4 Formindex (%)	10		20,0
Analysert fraktion: 2/8			
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	0,7		5
< 2200 (g)	0,1		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	5,433	D50	5,100	D60/D10 (U-tal)	1,7
D10	3,136	D15	3,8		

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 23-10-2023**

*Camilla M. Holm*

**Camilla Maria Holm, Laborant**  
Elektronisk signatur