RAPPORT

Prøve nr **5250846**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **14013-16-14**	Dato for prøveudtagning **01-05-2025**	Prøve start **26-05-2025**
	Produkt **0/4 mm betonsand, kl. E**	Modtaget den **01-05-2025**	Prøve slut **26-05-2025**
		Reference	ID **PSG**
Produktionssted **NCC Prøvestenen** **B vej 8** **2300 København S**	Produktbetegnelse **Søsand**	Registreret af	Mærkning **20 dages**
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,543	D50	0,443
D10	0,173		

D60/D10 (U-tal) 3,1

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
97	100	100	5,6
97	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	96	2
72	92	79	1
55	75	58	0,5
15	27	23	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6
målt gnf. %	0,5	2	23	58	79	96	99	100	100

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 27-05-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**
Internetadresse **www.tilslag.dk**