

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 01-05-2025	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-05-2025	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference KSG	Mærkning 20 Dages
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,580		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,328 D50 0,263 D60/D10 (U-tal) 2,4
D10 0,138

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
		98	2
		94	1
		86	0,5
		48	0,25
		5	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 23-05-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur