

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 2

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-3	Dato for prøveudtagning 01-05-2025	Prøve start
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 01-05-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference ASG	Mærkning 60 dage
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,005		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,004		0,020
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,61	2,59	2,67
Korndensitet - Tør (Mg/m³)	2,58		
Korndensitet - Tilsyneladende (Mg/m³)	2,67		
Absorbert vand (%)	1,2	0,9	1,3
DS/EN 933-4 Formindex (%)	8		20,0
Analyseret fraktion: 8/16			
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	3,6		5


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,551	D50	11,560	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	8,094	D15	8,5		

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	95	16
35	55	46	11,2
2	12	9	8
0	5	0	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 23-05-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 2 af 2

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
< 2200 (g)	1,4		1