

### ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

|                                                                                 |                                                 |                                              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Leverandør                                                                      | Varedeklaration<br><b>1007926-1355-2</b>        | Dato for prøveudtagning<br><b>13-05-2025</b> | Prøve start<br><b>13-05-2025</b> |
|                                                                                 | Produkt<br><b>0/20mm Bundsikringsgrus kv.II</b> | Modtaget den<br><b>13-05-2025</b>            | Prøve slut<br><b>15-05-2025</b>  |
| Produktionssted<br><b>Nyrand Grusgrav<br/>Gammelrandgaard<br/>4470 Svebølle</b> | Produktbetegnelse                               | Reference                                    | ID<br><b>Nyrand</b>              |
|                                                                                 | Objekt                                          | Registreret af                               | Mærkning                         |
|                                                                                 |                                                 | Udtaget af                                   |                                  |

| Egenskab / prøvemethode                                                | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling<br>Udvaskning og sigtning<br>Vand (%) | 4,0   |           |           |


#### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

|     |       |     |       |                 |     |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 1,603 | D50 | 0,899 | D60/D10 (U-tal) | 8,3 |
| D10 | 0,194 |     |       |                 |     |

Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 31,5  |
|     |     | 100 | 22,4  |
|     |     | 96  | 16    |
|     |     | 84  | 8     |
|     |     | 73  | 4     |
|     |     | 64  | 2     |
|     |     | 54  | 1     |
|     |     | 34  | 0,5   |
|     |     | 14  | 0,25  |
|     |     | 5   | 0,125 |
| 0,0 | 9,0 | 3,4 | 0,063 |

Sigte (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 15-05-2025**
**Annika Myrhdal Baasch, Laborant**

Elektronisk signatur