


## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>14013-16-14</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-10-2024</b>	Prøve start <b>01-10-2024</b>
Produktionssted <b>NCC Prøvestenen B vej 8 2300 København S</b>	Produkt <b>0/4 mm betonsand, kl. E</b>	Modtaget den <b>01-10-2024</b>	Prøve slut <b>01-10-2024</b>
	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference	ID <b>PSG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>20 Dages kontrol E-sand</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> Tørsigtning			
			

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min-værdi    Max-værdi    Målt værdi    Sigte-serie

97	100	100	5,6
97	100	100	4
90	100	97	2,8
89	99	94	2
72	92	81	1
55	75	65	0,5
15	27	29	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 07-10-2024**



**Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder**  
Elektronisk signatur