

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007741-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>27-10-2021</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/32 mm. Stabilt grus, Kvalitet II</b>	Modtaget den <b>29-10-2021</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produktbetegnelse <b>sorteret og blandes bakkemateriale</b>	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>Ken</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,4		
Knusningsgrad			
Totale runde (Ctr), > 90% overflader runde	1		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,23		3,0

### Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	11,400	D50	5,937	D60/D10 (U-tal)	70,6
D10	0,162				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	45
75	100	94	31,5
		80	22,4
50	90	67	16
30	75	55	8
15	60	46	4
		39	2
2	35	33	1
		25	0,5
		15	0,25
		8	0,125
2,0	9,0	4,7	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	4,7	8	15	25	33	39	46	55	67	80	94	100



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 30-11-2021**

**Mikkel Svendsen, Laborant**

Elektronisk signatur