

## Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1009769-1112-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-11-2024</b>	Prøve start
Produktionssted <b>Vestbirk Stenleje Ryvej 59A 8752 Østbirk</b>	Produkt <b>0/32mm Stabiltgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>01-11-2024</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>Knust og runde blandet</b>	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af <b>Vestbirk</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,1		


### Kornstørrelsesfordeling gnf.%

D60	11,884	D50	7,150	D60/D10 (U-tal)	52,0
D10	0,229				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
75	99	96	31,5
		86	22,4
50	90	69	16
30	75	52	8
15	60	43	4
		40	2
2	35	35	1
		25	0,5
		11	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	3,0	5	11	25	35	40	43	52	69	86	96	100



Bemærkning

 Sted og dato  
**Århus 05-11-2024**

**Hanne Boye-Nielsen, Laborant**  
 Elektronisk signatur