



Varedeklaration
14013-16 - 14 - BETON

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Dekl.dato
2024-03-12

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten & Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
NCC Prøvestenen
B vej 8
2300 København S

2024-01-03 - 2024-12-12

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekvivalent	Kemisk
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	10	densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100		2,63	0,2	Lysere	0,014	0,012	0,08
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100		2,67	0,4		0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	97	97		2,59	0,1	Lysere			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%	ml/kg
5240003	2024-01-04	0,3	2	26	59	87	96	99	100	100						
5240152	2024-02-01	0,5	3	26	61	86	97	99	100	100	2,61	0,2	Lys. f. 1:3			0,10
5240745	2024-05-14	0,6	3	*30*	66	83	95	98	100	100	2,63	0,1				0,10
5240899	2024-06-07	1,0	4	*29*	58	80	95	98	100	100						0,04
5241112	2024-07-08	0,4	2	19	*53*	76	95	98	99	99						
5241288	2024-08-01	0,5	2	20	55	78	96	98	100	100	2,63	0,1		0,020	0,017	0,04
5241491	2024-09-02	0,4	3	*29*	67	82	95	98	100	100						
5241702	2024-10-01	0,7	3	*29*	65	81	94	97	100	100						
5241951	2024-11-01	0,5	3	*30*	69	85	96	98	100	100	2,64	*0,0*		0,010	0,009	0,09
5242148	2024-12-02	0,7	4	*30*	67	89	98	99	100	100						
Middelværdi		0,6	3	27	62	83	96	98	100	100	2,63	0,1		0,015	0,013	0,07
standardafvigelse		0,2	0,7	4,1	5,6	4,1	1,2	0,6	0,3	0,3	0,0	0,1				0,0
Største værdi		1,0	4	30	69	89	98	99	100	100	2,64	0,2				0,10
Mindste værdi		0,3	2	19	53	76	94	97	99	99	2,61	0,0				0,04
Antal analyse prøver		10									4	4	1	2	2	5

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-12-12

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur