

<b>Stenmateriale</b>	Side 1 af 1
----------------------	-------------

Leverandør	Varedeklaration <b>1009345-1112-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>22-10-2024</b>	Prøve start
	Produkt <b>Kabelsand</b>	Modtaget den <b>25-10-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Vestbirk Stenleje Ryvej 59A 8752 Østbirk</b>	Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b>	Reference ID	Mærkning <b>Fra Rom</b>
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,7		
TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W)	0,56		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	16	16
100	100	11,2	11,2
100	100	8	8
100	100	5,6	5,6
100	100	4	4
97	97	2	2
85	85	1	1
57	57	0,5	0,5
16	16	0,25	0,25
3	3	0,125	0,125
9,0	9,0	0,8	0,063

D60 0,556    D50 0,458    D60/D10 (U-tal) 2,9  
D10 0,194



Bemærkning

Sted og dato  
**Århus 29-10-2024**



**Anna Sofie Jeppesen, Laborant**  
Elektronisk signatur